

PV Plast spol. s r. o.

M. Alše 915, 757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 734 424 376

E-mail: obchod@pvplast.cz

IČ: 03347893 DIČ: CZ03347893

Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 59893

www.pvplast.cz



Venkovní hliníkové bočnice a spojky – technický list

Materiál: hliníkový profil

Povrchová úprava: eloxováno, nebo práškově lakováno

Doporučení pro práci s venkovními hliníkovými lakovanými hliníkovými krytkami:

na základě zkušeností od různých montážních firem, dále na základě technologických možností práškových polyesterových fasádních barev v kombinaci s povrchovou antikorozi úpravou hliníku, kterou ve výrobě provádíme, Vám dáváme toto doporučení za účelem zachování kvality povrchu a eliminace budoucích reklamací:

Fakta: Každý práškově lakovaný povrch je částečně porézni! Každá polyesterová venkovní fasádní barva je vlastně plast nanesen na konkrétní povrch v našem případě hliníkový!

1) Maskování výrobků před nanášením domovní fasády a penetrace

Doporučená doba maskování hliníkových krytek a spojek samolepicími maskovacími páskami je maximálně 2-3 dny!!

Nedoporučujeme výrobky maskovat jinou než hliníkovou nebo plastovou (ne papírovou) maskovací páskou. Jakákoliv prodyšná maskovací páska nedokáže zabránit průniku rozpouštědel, které jsou obsažena v penetracích a také ve fasádních barvách (i když jsou vodou ředitelné)! Aplikace maskovací pásky by měla být dostatečná tak, aby zakrývala všechny exponovaná místa výrobku (i horní hranu poomítkové krytky) a zároveň by neměla být mechanicky narušena struktura lakovaného povrchu při sundávání maskovací pásky po aplikaci fasádní hmoty. Jakékoliv mechanické poškození povrchu krytky či spojky na kterém je 70-120 mikronů barvy má za následek budoucí možné odloupení či korozi = slabá maskovací páska může k mechanickému poškození pásky při natahování fasády a způsobit mechanické poškození hliníkové krytky.

2) Balení výrobků do stretch folie / bublinové folie a jejich vystavení na exponovaných venkovních místech

Balení našich výrobků do stretch folie nebo bublinové folie je z naší strany bráno jako transportní balení, nutné pro transport do skladu a uskladnění výrobků bez poškození povrchu v interiérových skladech odběratelů, bez značného výkyvu teplot a přímého slunce.

Upozorňujeme, že výrobky balené do stretch či bublinové folie mohou v balících s parapety na přímém slunci či velkém výkyvu teplot nastavit takové klima, které není vhodné pro lakované předměty a může dojít k poškození povrchu (kataplasma).

Zdroj výrobce hliníkových bočnic a dodavatel práškových barev (Surfin Technology Brno)

Ve Valašském Meziříčí dne 9.5.2022